



DECLARATION

ENVIRONNEMENTALE et SANITAIRE

CONFORME A LA NORME *NF P 01-010*

EFIGREEN DUO 80 mm

Octobre 2008

Version C

PLAN

INTRODUCTION	3
GUIDE DE LECTURE	3
1 CARACTERISATION DU PRODUIT SELON NF P 01-010 § 4.3	4
1.1 Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF).....	4
1.2 Masses et données de base pour le calcul de l'unité fonctionnelle (UF)	4
1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de l'unité fonctionnelle.....	5
2 DONNEES D'INVENTAIRE ET AUTRES DONNEES SELON NF P 01-010 § 5 ET COMMENTAIRES RELATIFS AUX EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DU PRODUIT SELON NF P 01-010 § 4.7.2	6
2.1 Consommations des ressources naturelles (<i>NF P 01-010 § 5.1</i>).....	6
2.2 Emissions dans l'air, l'eau et le sol (<i>NF P 01-010 § 5.2</i>).....	10
2.3 Production de déchets (<i>NF P 01-010 § 5.3</i>)	14
3 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX REPRESENTATIFS DES PRODUITS DE CONSTRUCTION SELON NF P 01-010 § 6	15
4 CONTRIBUTION DU PRODUIT A L'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET DE LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS SELON NF P 01-010 § 7	16
4.1 Informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires (<i>NF P 01-010 § 7.2</i>)	16
4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments (<i>NF P 01-010 § 7.3</i>).....	17
5 AUTRES CONTRIBUTIONS DU PRODUIT NOTAMMENT PAR RAPPORT A DES PREOCCUPATIONS D'ECOGESTION DU BATIMENT, D'ECONOMIE ET DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE	18
5.1 Ecogestion du bâtiment	18
5.2 Préoccupation économique.....	18
5.3 Politique environnementale globale	18
6 ANNEXE : CARACTERISATION DES DONNEES POUR LE CALCUL DE L'INVENTAIRE DE CYCLE DE VIE (ICV).....	19
6.1 Définition du système d'ACV (Analyse de Cycle de Vie)	19
6.2 Sources de données.....	19
6.3 Traçabilité.....	20

INTRODUCTION

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale et sanitaire de l'EFIGREEN DUO 80 mm est la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire élaborée par l'AIMCC (FDE&S version 2005).

Cette fiche constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010 et à la fourniture de commentaires et d'informations complémentaires utiles dans le respect de l'esprit de cette norme en matière de sincérité et de transparence (NF P 01-010 § 4.2).

Un rapport d'accompagnement de la déclaration a été établi, il peut être consulté, sous accord de confidentialité, au siège d'EFISOL.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration d'origine : « titre complet, date d'édition, adresse de l'émetteur » qui pourra remettre un exemplaire authentique.

Producteur des données (NF P 01-010 § 4).

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de EFISOL (Industriel, membre du Syndicat Nationale des Plastiques Alvéolaires - SNPA) selon la norme NF P 01-010 § 4.6.

La modélisation de la partie ICV et le calcul des impacts environnementaux de cette fiche, selon la norme NF P 01-010, ont fait l'objet de l'utilisation du logiciel TEAMTM 4.0 et de l'assistance de la société ECOBILAN qui l'a développé.

Historique :

Octobre 2008-Version A : création

Octobre 2008-Version B : modification présentation §1.1, 1.2 et 4.1.1

Octobre 2008-Version C : modification présentation §4.1.2

Contact :

EFISOL

Service Marketing

14 à 24, rue des Agglomérés

92024 NANTERRE cedex

Tél. : 01 41 37 57 30

GUIDE DE LECTURE

Notation scientifique : 1,55E+03 signifie $1,55 \cdot 10^3$ Soit 1550 et 2,38E-05 signifie $2,38 \cdot 10^{-5}$ soit 0,0000238.

Conformément à la norme NF P01-010 :

- toutes les valeurs de la colonne « total » des tableaux sont exprimées avec 3 chiffres significatifs et la valeur de la puissance telle qu'elle soit compatible avec l'unité.
- pour chaque flux de l'inventaire, les valeurs permettant de justifier à au moins 99,9% la valeur de la colonne « total » sont conservées, celles qui sont supprimées sont traduites par une case vide à l'affichage.
- lorsque le résultat des calculs de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro peut être affichée.

DVT : Durée de Vie Typique

FDE&S : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

1 Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3

1.1 Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF)

Assurer la fonction d'isolation thermique en tant que support d'étanchéité indépendante sous protection rapportée de 1 m² de toiture terrasse sur une DVT de 50 ans, avec une résistance thermique additive de 3,30 m².K.W⁻¹.

1.2 Masses et données de base pour le calcul de l'unité fonctionnelle (UF)

Quantité de produit, d'emballage de distribution et de produits complémentaires contenue dans l'UF sur la base d'une Durée de Vie Typique (DVT) de 50 ans.

Produit : le produit étudié est un panneau rigide en polyuréthane (PUR) parementé, l'EFIGREEN DUO, dont la fonction principale est l'isolation thermique, de résistance thermique $R_D = 3,30 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$, pour une épaisseur de 80 mm.

Emballages de Distribution (nature et quantité) : pour une palette de 10 colis soit 120 panneaux ou 43,2 m²,

- Des cales en Polystyrène Expansé : 712 g environ.
- Fixées par environ 33 g de colle.
- 2,56 kg environ de film et gaine d'emballage polyéthylène.

Produits complémentaire (nature et quantité) pour la mise en œuvre : aucun.

Le taux de chutes lors de la mise en œuvre : estimé à 2,5 % pour le panneau.

Aucun remplacement ou entretien des panneaux ou du produit complémentaire n'est nécessaire lors de la vie en œuvre du produit.

Flux de référence pour 1m ² de panneau posé		
Elément	Par annuité	Pour la DVT
Panneau rigide polyuréthane parementé	61,143g pour 1,025m ²	3057,148g pour 1,025m ²
Cales en polystyrène expansé	0,338g pour 1,025m ²	16,894g pour 1,025m ²
Colle	0,016g pour 1,025m ²	0,783g pour 1,025m ²
Film et gaine d'emballage polyéthylène	1,215g pour 1,025m ²	60,741g pour 1,025m ²
Total UF	62,711g	3135,565g

Justification des informations fournies : les sources sont le Site de Production, le Centre Technique et la Direction Commerciale. La DVT correspond à la valeur couramment admise de durée de vie d'un bâtiment en France, le produit ne nécessitant pas de remplacement ni d'entretien pour la fonction visée.

1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de l'unité fonctionnelle

Le panneau EFIGREEN DUO 80 mm est un isolant support d'étanchéité indépendante sous protection rapportée, ayant :

- Des caractéristiques certifiées suivant le référentiel ACERMI (N° 03/006/099) :
 - Conductivité thermique certifiée : $0,024 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$.
- Un marquage CE conforme à la norme produit NF EN 13165.

2 Données d'Inventaire et autres données selon NF P 01-010 § 5 et commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du produit selon NF P 01-010 § 4.7.2

Les données d'inventaire de cycle de vie qui sont présentées ci-après ont été calculées pour l'unité fonctionnelle définie en 1.1 et 1.2

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

2.1 Consommations des ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1)

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.1)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Consommation de ressources naturelles énergétiques								
Bois	kg	0.0142	3.82 E-05	0	0		0.0142	0.710
Charbon	kg	0.0193		0	0		0.0193	0.964
Lignite	kg	0.00237	1.65 E-05	0	0		0.00239	0.119
Gaz naturel	kg	0.0515	9.12 E-05	0	0		0.0516	2.58
Pétrole	kg	0.0483	0.00368	0	0		0.0521	2.60
Uranium (U)	kg	2.99 E-06		0	0		2.99 E-06	0.000150
Indicateurs énergétiques								
Energie Primaire Totale	MJ	5.82	0.161	0	0		5.98	299
Energie Renouvelable	MJ	0.261		0	0		0.261	13.1
Energie Non Renouvelable	MJ	5.56	0.161	0	0		5.72	286
Energie procédé	MJ	3.60	0.161	0	0		3.77	188
Energie matière	MJ	2.22		0	0		2.22	111
Electricité	kWh	0.118	0.000126	0	0		0.119	5.93

Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles énergétiques et aux indicateurs énergétiques :

Les principales ressources énergétiques consommées sont le gaz naturel, le pétrole et le charbon, utilisées majoritairement lors de la phase de production. Elles proviennent notablement de la fabrication des matières premières.

En effet, l'étape de production regroupe notamment les consommations concernant le panneau de polyuréthane ainsi que celles de ses matières premières. Or on constate que les indicateurs énergétiques tels que Energie Primaire Totale et Electricité sont issues à plus de 90% des matières premières : l'activité en elle-même de fabrication des panneaux reste très minoritaire dans la consommation énergétique nécessaire. 3% de l'Energie Primaire Totale est attribuée à l'étape de transport.

- Les indicateurs énergétiques doivent être utilisés avec précaution car ils additionnent des énergies d'origine différente qui n'ont pas les mêmes impacts environnementaux (Se référer de préférence aux flux élémentaires)

2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.2)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Antimoine (Sb)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Argent (Ag)	kg	1.65 E-11	5.89 E-13	0	0		1.71 E-11	8.54 E-10
Argile	kg	4.96 E-06	1.42 E-07	0	0		5.11 E-06	0.000255
Arsenic (As)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Bauxite (Al ₂ O ₃)	kg	7.76 E-05	1.07 E-07	0	0		7.77 E-05	0.00389
Bentonite	kg	4.10 E-06	1.15 E-08	0	0		4.11 E-06	0.000206
Bismuth (Bi)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Bore (B)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Cadmium (Cd)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Calcaire	kg	0.00989		0	0		0.00989	0.495
Carbonate de Sodium (Na ₂ CO ₃)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Chlorure de Potassium (KCl)	kg	0.000336		0	0		0.000336	0.0168
Chlorure de Sodium (NaCl)	kg	0.0525		0	0		0.0525	2.62
Chrome (Cr)	kg	1.65 E-07		0	0		1.65 E-07	8.26 E-06
Cobalt (Co)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Cuivre (Cu)	kg	4.90 E-08	1.19 E-10	0	0		4.91 E-08	2.45 E-06
Dolomie	kg	8.86 E-06		0	0		8.86 E-06	0.000443
Etain (Sn)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Feldspath	kg	1.31 E-05	0	0	0	0	1.31 E-05	0.000656
Fer (Fe)	kg	5.90 E-05	3.69 E-07	0	0		5.93 E-05	0.00297
Fluorite (CaF ₂)	kg	5.99 E-07	0	0	0	0	5.99 E-07	3.00 E-05
Gravier	kg	7.39 E-06	2.71 E-06	0	0	1.87 E-08	1.01 E-05	0.000506
Lithium (Li)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Kaolin (Al ₂ O ₃ , 2SiO ₂ , 2H ₂ O)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Magnésium (Mg)	kg	1.91 E-10	0	0	0	0	1.91 E-10	9.55 E-09
Manganèse (Mn)	kg	3.81 E-10	1.36 E-11	0	0		3.94 E-10	1.97 E-08
Mercure (Hg)	kg	1.11 E-07	0	0	0	0	1.11 E-07	5.57 E-06
Molybdène (Mo)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Nickel (Ni)	kg	1.69 E-09	7.91 E-12	0	0		1.70 E-09	8.49 E-08
Or (Au)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Palladium (Pd)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Platine (Pt)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Plomb (Pb)	kg	1.25 E-07		0	0		1.25 E-07	6.24 E-06
Rhodium (Rh)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Rutile (TiO ₂)	kg	2.39 E-10	0	0	0	0	2.39 E-10	1.20 E-08
Sable	kg	6.63 E-05		0	0		6.63 E-05	0.00332
Silice (SiO ₂)	kg	0.000160	0	0	0	0	0.000160	0.00801

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Soufre (S)	kg	0.000169		0	0		0.000169	0.00843
Sulfate de Baryum (Ba SO ₄)	kg	2.38 E-05	1.21 E-07	0	0		2.39 E-05	0.00120
Titane (Ti)	kg	3.91 E-10	0	0	0	0	3.91 E-10	1.96 E-08
Tungstène (W)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Vanadium (V)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Zinc (Zn)	kg	4.66 E-07		0	0		4.66 E-07	2.33 E-05
Zirconium (Zr)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matières premières végétales non spécifiées avant	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matières premières animales non spécifiées avant	kg	0	0	0	0	0	0	0
Produits intermédiaires non remontés (total)	kg	8.44 E-05	2.78 E-06	0	0		8.72 E-05	0.00436

Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles non énergétiques :

La principale ressource naturelle non énergétique consommée, à plus de 80%, est le chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel, communément retrouvé dans l'eau de mer et constituant une ressource conséquente sans criticité particulière. Cette consommation trouve son origine dans les 2 principales matières premières du polyuréthane : le polyol et le MDI.

La seconde ressource naturelle consommée (16% environ) est le calcaire, dont plus de 95% par le polyol.

2.1.3 Consommation d'eau (prélèvements) (NF P 01-010 § 5.1.3)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Eau : Lac	litre	0	0	0	0	0	0	0
Eau : Mer	litre	0.0234		0	0		0.0234	1.17
Eau : Nappe Phréatique	litre	0.00228		0	0		0.00228	0.114
Eau : Origine non Spécifiée	litre	0.348	0.0152	0	0		0.363	18.1
Eau: Rivière	litre	1.15		0	0		1.15	57.7
Eau Potable (réseau)	litre	2.80		0	0		2.80	140
Eau Consommée (total)	litre	4.33	0.0152	0	0		4.34	217

Commentaires relatifs à la consommation d'eau (prélèvements) :

La consommation totale d'eau a pour origine à plus de 99% l'étape de production, plus précisément pour la fabrication des matières premières. Il s'agit d'eau du réseau potable pour environ 2/3 des prélèvements.

2.1.4 Consommation d'énergie et de matière récupérées (NF P 01-010 § 5.1.4)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Energie Récupérée	MJ	0.0128	0	0	0	0	0.0128	0.640
Matière Récupérée : Total	kg	0.00273	3.04 E-06	0	0		0.00273	0.137
Matière Récupérée : Acier	kg	6.95 E-06	3.04 E-06	0	0	2.13 E-08	1.00 E-05	0.000501
Matière Récupérée : Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Métal (non spécifié)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Papier-Carton	kg	0.00272	0	0	0	0	0.00272	0.136
Matière Récupérée : Plastique	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Calcin	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Biomasse	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Minérale	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Non spécifiée	kg	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires relatifs à la consommation d'énergie et de matière récupérées :

Le parement est la principale source de matière récupérée, via le papier/carton recyclé utilisé pour sa production.

2.2 Emissions dans l'air, l'eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)

2.2.1 Emissions dans l'air (NF P 01-010 § 5.2.1)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Hydrocarbures (non spécifiés)	g	0.208		0	0		0.208	10.4
Hydrocarbures (non spécifiés, excepté méthane)	g	0.0378	0.0417	0	0	0.000292	0.0798	3.99
HAP ^a (non spécifiés)	g	0.000133		0	0		0.000133	0.00666
Méthane (CH ₄)	g	1.78	0.0164	0	0		1.79	89.6
Composés organiques volatils (par exemple, acétone, acétate, etc.)	g	0.122	0	0	0	0	0.122	6.11
Dioxyde de Carbone (CO ₂)	g	182	12.0	0	0		195	9 726
Monoxyde de Carbone (CO)	g	0.281	0.0315	0	0		0.313	15.6
Oxydes d'Azote (NO _x en NO ₂)	g	0.512	0.142	0	0	0.000994	0.655	32.7
Protoxyde d'Azote (N ₂ O)	g	0.00116	0.00154	0	0	1.08 E-05	0.00272	0.136
Ammoniaque (NH ₃)	g	0.00648		0	0		0.00648	0.324
Poussières (non spécifiées)	g	0.0262	0.00821	0	0	5.74 E-05	0.0345	1.72
Oxydes de Soufre (SO _x en SO ₂)	g	0.611	0.00536	0	0		0.616	30.8
Hydrogène Sulfureux (H ₂ S)	g	0.000261	1.46 E-06	0	0		0.000263	0.0131
Acide Cyanhydrique (HCN)	g	1.10 E-06		0	0		1.10 E-06	5.50 E-05
Acide phosphorique	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés chlorés organiques (en Cl)	g	1.36 E-06		0	0		1.36 E-06	6.79 E-05
Acide Chlorhydrique (HCl)	g	0.00819	1.81 E-05	0	0		0.00821	0.410
Composés chlorés inorganiques (en Cl)	g	0.0177		0	0		0.0177	0.885
Composés chlorés non spécifiés (en Cl)	g	0.00121		0	0		0.00121	0.0604
Composés fluorés organiques (en F)	g	6.70 E-07	7.49 E-07	0	0	5.24 E-09	1.42 E-06	7.12 E-05
Composés fluorés inorganiques (en F)	g	0.00195		0	0		0.00195	0.0974
Composés halogénés (non spécifiés)	g	0.000372		0	0		0.000372	0.0186
Composés fluorés non spécifiés (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Métaux (non spécifiés)	g	0.000586	1.24 E-05	0	0		0.000598	0.0299
Antimoine et ses composés (en Sb)	g	5.90 E-07	1.07 E-08	0	0		6.01 E-07	3.01 E-05
Arsenic et ses composées (en As)	g	8.85 E-07	6.22 E-08	0	0		9.47 E-07	4.74 E-05
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	8.70 E-07	3.08 E-07	0	0	2.14 E-09	1.18 E-06	5.90 E-05
Chrome et ses composés (en Cr)	g	4.08 E-05	8.31 E-08	0	0		4.09 E-05	0.00204

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Cobalt et ses composés (en Co)	g	2.92 E-07	1.47 E-07	0	0	9.53 E-10	4.39 E-07	2.20 E-05
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	1.28 E-06	2.17 E-07	0	0		1.50 E-06	7.48 E-05
Etain et ses composés (en Sn)	g	1.29 E-08	5.85 E-10	0	0		1.35 E-08	6.75 E-07
Manganèse et ses composés (en Mn)	g	9.05 E-07	2.74 E-08	0	0		9.33 E-07	4.66 E-05
Mercure et ses composés (en Hg)	g	1.15 E-05		0	0		1.15 E-05	0.000577
Nickel et ses composés (en Ni)	g	7.75 E-05	2.76 E-06	0	0		8.03 E-05	0.00401
Plomb et ses composés (en Pb)	g	4.06 E-06	1.02 E-06	0	0	7.02 E-09	5.09 E-06	0.000255
Sélénium et ses composés (en Se)	g	4.91 E-07	6.31 E-08	0	0		5.55 E-07	2.77 E-05
Tellure et ses composés (en Te)	g	0	0	0	0	0	0	0
Zinc et ses composés (en Zn)	g	0.000159	0.000462	0	0	3.24 E-06	0.000624	0.0312
Vanadium et ses composés (en V)	g	1.89 E-05	1.10 E-05	0	0	7.61 E-08	3.00 E-05	0.00150
Silicium et ses composés (en Si)	g	0.000306	1.82 E-05	0	0		0.000324	0.0162

^a HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

NOTE : Concernant les émissions radioactives, ce tableau devra être complété dès que la transposition de la directive européenne Euratom sur les émissions radioactives sera publiée.

Commentaires relatifs aux émissions dans l'air :

Pour plus de 98%, les émissions dans l'air sont constituées de dioxyde de carbone. Ces émissions proviennent pour environ 6% de l'étape de transport (combustion du gasoil) et 94 % de l'étape de production. La production des matières premières représentent plus de 95% des émissions de l'étape de production. L'activité du site de production du panneau représente moins de 1% de ces émissions.

2.2.2 Emissions dans l'eau (NF P 01-010 § 5.2.2)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
DCO (Demande Chimique en Oxygène)	g	0.343	0.000543	0	0	0.0272	0.371	18.5
DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours)	g	0.0668		0	0	0.00653	0.0734	3.67
Matière en Suspension (MES)	g	1.04		0	0	0.00762	1.04	52.2
Cyanure (CN-)	g	3.70 E-06	7.88 E-07	0	0	5.43 E-09	4.49 E-06	0.000224
AOX (Halogènes des composés organiques adsorbables)	g	0.000684		0	0	0.000218	0.000902	0.0451
Hydrocarbures (non spécifiés)	g	0.0615	0.00557	0	0	0.00224	0.0693	3.46
Composés azotés (en N)	g	0.0714	0.000508	0	0	0.00653	0.0784	3.92
Composés phosphorés (en P)	g	0.0176		0	0		0.0176	0.878

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Composés fluorés organiques (en F)	g	0.00161		0	0	0.00326	0.00488	0.244
Composés fluorés inorganiques (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés fluorés non spécifiés (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés chlorés organiques (en Cl)	g	0.000183		0	0		0.000183	0.00915
Composés chlorés inorganiques (en Cl)	g	24.5	0.187	0	0		24.6	1 232
Composés chlorés non spécifiés (en Cl)	g	0.000113	3.49 E-06	0	0		0.000117	0.00584
HAP (non spécifiés)	g	2.97 E-06	4.70 E-06	0	0	3.29 E-08	7.71 E-06	0.000385
Métaux (non spécifiés)	g	0.00596	0.00313	0	0	0.00437	0.0135	0.673
Aluminium et ses composés (en Al)	g	0.000235	1.90 E-06	0	0		0.000237	0.0118
Arsenic et ses composés (en As)	g	1.28 E-06	1.52 E-07	0	0		1.44 E-06	7.18 E-05
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	5.60 E-07	2.53 E-07	0	0	1.78 E-09	8.16 E-07	4.08 E-05
Chrome et ses composés (en Cr)	g	0.000178	8.91 E-07	0	0		0.000179	0.00894
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	1.74 E-05	5.16 E-07	0	0		1.79 E-05	0.000895
Étain et ses composés (en Sn)	g	1.93 E-09	6.88 E-12	0	0		1.93 E-09	9.67 E-08
Fer et ses composés (en Fe)	g	0.000928	7.11 E-05	0	0		0.000999	0.0500
Mercure et ses composés (en Hg)	g	1.83 E-05		0	0		1.83 E-05	0.000916
Nickel et ses composés (en Ni)	g	0.000275	8.79 E-07	0	0		0.000276	0.0138
Plomb et ses composés (en Pb)	g	7.57 E-06	1.81 E-07	0	0		7.75 E-06	0.000388
Zinc et ses composés (en Zn)	g	0.00265		0	0		0.00265	0.133
Eau rejetée	Litre	0.189	0.000695	0	0		0.190	9.49

Commentaires sur les émissions dans l'eau :

La fabrication du panneau ne génère pas de rejets dans l'eau. Ceux-ci proviennent des procédés de fabrication de ses matières premières.

2.2.3 Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Arsenic et ses composés (en As)	g	1.73 E-08	6.20 E-10	0	0		1.80 E-08	8.98 E-07
Biocides ^a	g	0	0	0	0	0	0	0
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	7.84 E-12	2.80 E-13	0	0		8.13 E-12	4.06 E-10
Chrome et ses composés (en Cr)	g	2.17 E-07	7.76 E-09	0	0		2.25 E-07	1.12 E-05
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	3.98 E-11	1.42 E-12	0	0		4.13 E-11	2.06 E-09

Etain et ses composés (en Sn)	g	0	0	0	0	0	0	0
Fer et ses composés (en Fe)	g	8.67 E-05	3.10 E-06	0	0		8.98 E-05	0.00449
Plomb et ses composés (en Pb)	g	1.82 E-10	6.51 E-12	0	0		1.89 E-10	9.43 E-09
Mercure et ses composés (en Hg)	g	1.44 E-12	5.16 E-14	0	0		1.50 E-12	7.48 E-11
Nickel et ses composés (en Ni)	g	5.98 E-11	2.14 E-12	0	0		6.19 E-11	3.10 E-09
Zinc et ses composés (en Zn)	g	6.52 E-07	2.33 E-08	0	0		6.75 E-07	3.38 E-05
Métaux lourds (non spécifiés)	g	0	0	0	0	0	0	0

^a Biocides : par exemple, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, etc.

Commentaires sur les émissions dans le sol :

Les émissions dans le sol ne proviennent pas directement de la production du panneau, mais des activités périphériques : transport, production d'énergie, production de certaines matières premières... en sont des exemples. Il s'agit à plus de 98% de Fer et de ses composés.

2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3)

2.3.1 Déchets valorisés (NF P 01-010 § 5.3)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Energie Récupérée	MJ	0.306	0	0	0	0	0.306	15.3
Matière Récupérée : Total	kg	0.00135		0	0		0.00135	0.0674
Matière Récupérée : Acier	kg	1.71 E-07	5.87 E-10	0	0		1.72 E-07	8.58 E-06
Matière Récupérée : Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Métal (non spécifié)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Papier-Carton	kg	7.43 E-05	0	0	0	0	7.43 E-05	0.00372
Matière Récupérée : Plastique	kg	0.000290	0	0	0	0	0.000290	0.0145
Matière Récupérée : Calcin	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Biomasse	kg	0.000297	0	0	0	0	0.000297	0.0148
Matière Récupérée : Minérale	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Non spécifiée	kg	0.000688		0	0		0.000688	0.0344

2.3.2 Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Déchets dangereux	kg	0.00284	4.87 E-06	0	0		0.00285	0.142
Déchets non dangereux	kg	0.00669		0.00281	0	0.0512	0.0607	3.04
Déchets inertes	kg	0.00966	1.07 E-05	0	0		0.00967	0.484
Déchets radioactifs	kg	3.02 E-06	2.56 E-06	0	0	1.80 E-08	5.60 E-06	0.000280

Commentaires relatifs à la production et aux modalités de gestion des déchets

Des déchets sont générés à l'étape de fin de vie (70%), et en quantité plus limitée lors de la mise en œuvre (4%) : les emballages et les chutes liées à la pose, concernant le panneau de polyuréthane. L'étape de production (26%) est également génératrice de déchets, sur le site de production du panneau ainsi qu'en amont (les 3/4 via la fabrication des matières premières).

Concernant les déchets de polyuréthane, la principale destination reste l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND, ou décharge classe II). Il existe des filières de valorisation matière ou énergétique en Europe, mais des freins réglementaires, techniques et économiques ne les rendent pas disponibles en France à l'heure actuelle. Cependant les recherches se poursuivent.

3 Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction selon NF P 01-010 § 6

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément aux indications du § 6.1 de la norme NF P01-010, à partir des données du § 2 et pour l'unité fonctionnelle de référence par annuité définie au § 1.1 et 1.2 de la présente déclaration, ainsi que pour l'unité fonctionnelle rapportée à toute la DVT (Durée de Vie Typique).

N°	Impact environnemental	Valeur de l'indicateur pour l'unité fonctionnelle	Valeur de l'indicateur pour toute la DVT
1	Consommation de ressources énergétiques Energie primaire totale Energie renouvelable Energie non renouvelable	5,98 MJ/UF 0,261 MJ/UF 5,72 MJ/UF	299 MJ 13,1 MJ 286 MJ
2	Epuisement de ressources (ADP)	0,00229 kg équivalent antimoine (Sb)/UF	0,114 kg équivalent antimoine (Sb)
3	Consommation d'eau totale	4,34 litre/UF	217 litre
4	Déchets solides Déchets valorisés (total) Déchets éliminés : Déchets dangereux Déchets non dangereux Déchets inertes Déchets radioactifs	0,00135 kg/UF 0,00285 kg/UF 0,0607 kg/UF 0,00967 kg/UF 5,60 E-06 kg/UF	0,0674 kg 0,142 kg 3,04 kg 0,484 kg 0,000280 kg
5	Changement climatique	0,233 kg équivalent CO2/UF	11,7 kg équivalent CO2
6	Acidification atmosphérique	0,00110 kg équivalent SO2/UF	0,0549 kg équivalent SO2
7	Pollution de l'air	13,0 m ³ /UF	648 m ³
8	Pollution de l'eau	0,0701 m ³ /UF	3,50 m ³
9	Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	0 kg CFC équivalent R11/UF	0 kg CFC équivalent R11
10	Formation d'ozone photochimique	0,000115 kg équivalent éthylène/UF	0,00576 kg équivalent éthylène

4 Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments selon NF P 01-010 § 7

Contribution du produit		Paragraphe concerné	Expression (Valeur de mesures, calculs...)
A l'évaluation des risques sanitaires	Qualité sanitaire des espaces intérieurs	§ 4.1.1	Sans objet.
	Qualité sanitaire de l'eau	§ 4.1.2	Sans objet.
A la qualité de la vie	Confort hygrothermique	§ 4.2.1	Voir le § correspondant.
	Confort acoustique	§ 4.2.2	Voir le § correspondant.
	Confort visuel	§ 4.2.3	Sans objet.
	Confort olfactif	§ 4.2.4	Sans objet.

4.1 Informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2)

4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010 § 7.2.1)

Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) et formaldéhyde :

La vie en œuvre du produit sur toiture/terrace béton extérieure rend négligeable l'impact du produit sur la qualité sanitaire des espaces intérieurs.

En outre, les panneaux de polyuréthane sont peu émissifs au regard des études menées avec le laboratoire EUROFINs en 2007. Testées selon les normes de la série ISO16000 selon un scénario « sol », les émissions COV et aldéhydes affichent des valeurs très inférieures aux valeurs de référence des différents protocoles d'interprétation disponibles.

Par exemple (rapport n°762173B),

- le TMS MF 60 mm induit une concentration de moins de $5 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ de COV totaux, soit 40 à 200 fois inférieure aux valeurs de référence.
- pour le cas particulier du formaldéhyde, la mesure réalisée est en-dessous de la valeur de quantification de la méthode utilisée, qui est à moins du tiers de la valeur de référence la plus sévère en Europe ($10 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$).

D'après le laboratoire, l'incertitude de l'analyse s'élève à +/- 20% relatifs.

Comportement face à la croissance fongique et bactérienne :

Les essais pour caractériser ce comportement ne font pas encore l'objet d'une harmonisation européenne.

Par son application extérieure au bâtiment, ce critère est sans objet.

Emissions radioactives naturelles des produits de construction :

Les composants de l'EFIGREEN DUO sont des produits d'origine organique et non minérale, la radioactivité ne peut être que négligeable par rapport à la radioactivité naturelle.

Emissions de fibres et particules :

Aucune fibre n'entre dans la composition de l'EFIGREEN DUO.

En ce qui concerne la mise en œuvre du produit, on ne peut considérer l'émission de poussières que lors de la découpe du panneau, au cutter ou à la scie, dont l'impact est négligeable au regard du nombre de coupes nécessaires. La Fiche de Données de Sécurité indique les précautions d'usage.

4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l'eau (NF P 01-010 § 7.2.2)

Sans objet car l'EFIGREEN DUO n'est en contact ni avec l'eau destinée à la consommation humaine, ni avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration dans le sol, la nappe phréatique ni encore avec les eaux de surface, étant protégé par une membrane d'étanchéité imposée par le D.T.A. (Document Technique d'Application).

4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments (NF P 01-010 § 7.3)

4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.1)

Performance thermique :

La fonction-même de l'EFIGREEN DUO est d'assurer l'isolation thermique du bâtiment, contribuant à la performance énergétique de celui-ci en limitant les consommations d'énergie pour le chauffer ou le refroidir. La résistance thermique de l'EFIGREEN DUO 80 mm est de $3,30 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$. La conductivité thermique certifiée ACERMI est de $\lambda=0,024 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Comportement à l'humidité :

L'EFIGREEN DUO s'intègre dans un système d'étanchéité indépendante sous protection rapportée.

4.2.2 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.2)

Les propriétés acoustiques n'ont pas été mesurées.

4.2.3 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.3)

L'EFIGREEN DUO étant destiné à être installé sous protection rapportée (gravillons, dalle sur plots, jardin), il ne participe pas à la détermination du confort visuel.

4.2.4 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.4)

L'expérience montre que l'EFIGREEN DUO ne dégage aucune odeur particulière. De plus, il est mis en œuvre en extérieur sous protection lourde.

5 Autres contributions du produit notamment par rapport à des préoccupations d'écogestion du bâtiment, d'économie et de politique environnementale globale

5.1 Ecogestion du bâtiment

5.1.1 Gestion de l'énergie

La fonction-même de l'EFIGREEN DUO est d'assurer l'isolation thermique du bâtiment, contribuant à la performance énergétique de celui-ci en limitant les consommations d'énergie pour le chauffer ou le refroidir. La résistance thermique de l'EFIGREEN DUO 80mm est de $3,30 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$. La conductivité thermique certifiée ACERMI est de $\lambda=0,024 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

5.1.2 Gestion de l'eau

Sans objet.

5.1.3 Entretien et maintenance

Aucun entretien lié à l'isolant n'est requis.

5.2 Préoccupation économique

L'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment par la pose d'un isolant limite les puissances d'usage du chauffage ou de la climatisation et donc les dépenses énergétiques du bâtiment.

5.3 Politique environnementale globale

5.3.1 Ressources naturelles

Sans objet.

5.3.2 Emissions dans l'air et dans l'eau

L'EFIGREEN DUO permet l'amélioration de la performance thermique du bâtiment, limitant à la fois la consommation d'énergie et les émissions des installations de chauffage (CO_2 notamment).

5.3.3 Déchets

Sans objet.

6 Annexe : Caractérisation des données pour le calcul de l'Inventaire de Cycle de Vie (ICV)

Cette annexe est issue du rapport d'accompagnement de la déclaration (cf. Introduction)

6.1 Définition du système d'ACV (Analyse de Cycle de Vie)

Description des flux pris en compte dans le cycle de vie du produit.

6.1.1 Etapes et flux inclus

Production

Sont pris en compte la production et le transport des matières premières et des emballages, la production du panneau et des énergies consommées. La mousse de polyuréthane est un isolant alvéolaire qui est obtenu par la réaction d'un polyol avec du MDI, accompagnée par un agent gonflant et des additifs, entre deux parements.

Transport

Cette étape représente le transport du panneau depuis son site de fabrication jusqu'au négoce puis du négoce au lieu de pose.

Mise en œuvre

Ici on retrouve les déchets générés par les chutes lors de la pose du panneau ainsi que par les emballages usagés.

Vie en œuvre

Aucun entretien ni remplacement n'étant nécessaire lors de la vie en œuvre, cette étape n'a pas d'impact.

Fin de vie

Cette étape comprend la mise en décharge des panneaux en fin de vie, incluant notamment leur transport.

6.1.2 Flux omis

La norme NF P01-010 permet d'omettre des frontières du système les flux suivants :

- l'éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers
- le département administratif,
- le transport des employés,
- la fabrication de l'outil de production et des systèmes de transport (machines, camions, etc.....).

6.1.3 Règle de délimitation des frontières

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure à 98% selon le paragraphe 4.5.1 de la norme.

Dans le cadre de cette déclaration, le pourcentage des flux remontés est supérieur à 99%.

Les flux non pris en compte dans les tableaux de résultats concernent des matières premières spécifiques que la sollicitation des fournisseurs et la consultation des bases de données n'ont pas permis de documenter parfaitement.

6.2 Sources de données

6.2.1 Caractérisation des données principales

Fabrication

- Année : 2007/2008

- Représentativité géographique : Site de production de Saint Julien du Sault (89) en France.
- Représentativité technologique : Le site de production est représentatif de la technologie employée en Europe.
- Source : Données obtenues sur site via le logiciel de gestion et la collecte d'informations spécifiques en production.

Transport

- Année : 2007
- Représentativité géographique : Produits distribués sur l'ensemble du territoire français.
- Représentativité technologique : Transport par route modélisé selon la norme NF P01-010 et le fascicule FD P01-015.
- Source : Estimation du trajet moyen entre site de production et négoce par la cellule transport (450 km), prise en compte de l'hypothèse du fascicule FD P01-015 pour la distance négoce-chantier (30 km).

Mise en œuvre

- Année : 2007/2008
- Zone géographique : France
- Source : Estimations par enquête de la Direction Commerciale du taux de chute (2,5%).

Fin de vie

- Année : 2007
- Zone géographique : France
- Source : Prise en compte de l'hypothèse du fascicule FD P01-015 pour la distance chantier-traitement des déchets non dangereux (30 km).

6.2.2 Données énergétiques

A renseigner si les données utilisées sont différentes de celles qui figurent dans le fascicule de document AFNOR FD P 01-015.

Modèle électrique

Concernant la consommation du site de production des panneaux, le module DEAM™ « 401 Electricity (France, 2004) : Production » d'Ecobilan a été utilisé, dont la source est l'International Energy Agency (Electricity information 2006) et le Laboratorium für Energiesysteme ETH (Zurich 1996).

6.2.3 Données non-ICV

Les données non-ICV sont issues de la société EFISOL. Concernant les émissions de composés organiques volatils et du formaldéhyde, les résultats sont issus de tests réalisés avec le laboratoire EUROFINS.

6.3 Traçabilité

Y .GAILLARD
 Responsable Santé Sécurité Environnement Produit
 EFISOL
 N°1 ZI
 89 330 ST JULIEN DU SAULT - France