



DECLARATION

ENVIRONNEMENTALE et SANITAIRE

CONFORME A LA NORME *NF P 01-010*

TMS MF 60 mm

Octobre 2008

Version D

PLAN

INTRODUCTION	3
GUIDE DE LECTURE	3
1 CARACTERISATION DU PRODUIT SELON NF P 01-010 § 4.3	4
1.1 Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF).....	4
1.2 Masses et données de base pour le calcul de l'unité fonctionnelle (UF)	4
1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de l'unité fonctionnelle.....	5
2 DONNEES D'INVENTAIRE ET AUTRES DONNEES SELON NF P 01-010 § 5 ET COMMENTAIRES RELATIFS AUX EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DU PRODUIT SELON NF P 01-010 § 4.7.2	6
2.1 Consommations des ressources naturelles (<i>NF P 01-010 § 5.1</i>).....	6
2.2 Emissions dans l'air, l'eau et le sol (<i>NF P 01-010 § 5.2</i>).....	10
2.3 Production de déchets (<i>NF P 01-010 § 5.3</i>)	14
3 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX REPRESENTATIFS DES PRODUITS DE CONSTRUCTION SELON NF P 01-010 § 6	15
4 CONTRIBUTION DU PRODUIT A L'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET DE LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS SELON NF P 01-010 § 7	16
4.1 Informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires (<i>NF P 01-010 § 7.2</i>)	16
4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments (<i>NF P 01-010 § 7.3</i>).....	17
5 AUTRES CONTRIBUTIONS DU PRODUIT NOTAMMENT PAR RAPPORT A DES PREOCCUPATIONS D'ECOGESTION DU BATIMENT, D'ECONOMIE ET DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE	18
5.1 Ecogestion du bâtiment	18
5.2 Préoccupation économique.....	18
5.3 Politique environnementale globale	18
6 ANNEXE : CARACTERISATION DES DONNEES POUR LE CALCUL DE L'INVENTAIRE DE CYCLE DE VIE (ICV).....	19
6.1 Définition du système d'ACV (Analyse de Cycle de Vie)	19
6.2 Sources de données.....	19
6.3 Traçabilité.....	20

INTRODUCTION

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale et sanitaire du TMS MF 60 mm est la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire élaborée par l'AIMCC (FDE&S version 2005).

Cette fiche constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010 et à la fourniture de commentaires et d'informations complémentaires utiles dans le respect de l'esprit de cette norme en matière de sincérité et de transparence (NF P 01-010 § 4.2).

Un rapport d'accompagnement de la déclaration a été établi, il peut être consulté, sous accord de confidentialité, au siège d'EFISOL.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration d'origine : « titre complet, date d'édition, adresse de l'émetteur » qui pourra remettre un exemplaire authentique.

Producteur des données (NF P 01-010 § 4).

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de EFISOL (Industriel, membre du Syndicat Nationale des Plastiques Alvéolaires - SNPA) selon la norme NF P 01-010 § 4.6.

La modélisation de la partie ICV et le calcul des impacts environnementaux de cette fiche, selon la norme NF P 01-010, ont fait l'objet de l'utilisation du logiciel TEAMTM 4.0 et de l'assistance de la société ECOBILAN qui l'a développé.

Historique :

Septembre 2008-Version A : création

Octobre 2008-Version B : correction modélisation mineure

Octobre 2008-Version C : modification présentation §1.2 et 4.1.1

Octobre 2008-Version D : modification présentation §4.1.2

Contact :

EFISOL

Service Marketing

14 à 24, rue des Agglomérés

92024 NANTERRE cedex

Tél. : 01 41 37 57 30

GUIDE DE LECTURE

Notation scientifique : 1,55E+03 signifie $1,55 \cdot 10^3$ Soit 1550 et 2,38E-05 signifie $2,38 \cdot 10^{-5}$ soit 0,0000238.

Conformément à la norme NF P01-010 :

- toutes les valeurs de la colonne « total » des tableaux sont exprimées avec 3 chiffres significatifs et la valeur de la puissance telle qu'elle soit compatible avec l'unité.
- pour chaque flux de l'inventaire, les valeurs permettant de justifier à au moins 99,9% la valeur de la colonne « total » sont conservées, celles qui sont supprimées sont traduites par une case vide à l'affichage.
- lorsque le résultat des calculs de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro peut être affichée.

DVT : Durée de Vie Typique

FDE&S : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

1 Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3

1.1 Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF)

Assurer la fonction d'isolation thermique en tant que support de chape de 1 m² de sol sur une DVT de 50 ans, avec une résistance thermique additive de 2,60 m².K.W⁻¹.

1.2 Masses et données de base pour le calcul de l'unité fonctionnelle (UF)

Quantité de produit, d'emballage de distribution et de produits complémentaires contenue dans l'UF sur la base d'une Durée de Vie Typique (DVT) de 50 ans.

Produit : le produit étudié est un panneau rigide en polyuréthane (PUR) parementé, le TMS MF, dont la fonction principale est l'isolation thermique, de résistance thermique $R_D = 2,60 \text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$, pour une épaisseur de 60 mm.

Emballages de Distribution (nature et quantité) : pour une palette de 6 colis soit 36 panneaux ou 43,2 m²,

- Une palette bois de 27 kg environ.
- 1,78 kg environ de film d'emballage polyéthylène.

Produits complémentaire (nature et quantité) pour la mise en œuvre : une bande résiliente périphérique EFIRIVE (principalement en polyéthylène avec jupe adhésive), estimée à 13,6 g par m² de panneau posé. Elle est destinée à assurer la désolidarisation de la dalle flottante par rapport aux parois, et l'étanchéité périphérique grâce à sa jupe adhésive venant en recouvrement sur l'isolant.

Le taux de chutes lors de la mise en œuvre : estimé à 3 % pour le panneau et l'EFIRIVE.
Aucun remplacement ou entretien des panneaux ou du produit complémentaire n'est nécessaire lors de la vie en œuvre du produit.

Flux de référence pour 1m ² de panneau posé		
Elément	Par annuité	Pour la DVT
Panneau rigide polyuréthane parementé	48,206g pour 1,03m ²	2410,279g pour 1,03m ²
Palette en bois	12,875g pour 1,03m ²	643,750g pour 1,03m ²
Film d'emballage polyéthylène	0,849g pour 1,03m ²	42,440g pour 1,03m ²
Bande résiliente périphérique EFIRIVE	0,280g pour 1,03m ²	14,008g pour 1,03m ²
Total UF	62,210g	3110,477g

Justification des informations fournies : les sources sont le Site de Production, le Centre Technique et la Direction Commerciale. La DVT correspond à la valeur couramment admise de durée de vie d'un bâtiment en France, le produit ne nécessitant pas de remplacement ni d'entretien pour la fonction visée.

1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de l'unité fonctionnelle

Le panneau TMS MF 60 mm a :

- Des caractéristiques certifiées suivant le référentiel ACERMI (N° 03/006/095) :
 - Conductivité thermique certifiée : $0,023 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$.
 - Résistance critique à la compression : $R_{cs} = 105 \text{ kPa}$ (valeur ds mini : 1,2% ; valeur ds maxi : 1,7%).
 - Spécifications pour application sol : classement SC1 a₂ Ch.
 - Profil d'usage ISOLE :

Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
I	S	O	L	E
5	2	3	2	4

- Un marquage CE conforme à la norme produit NF EN 13165.

2 Données d'Inventaire et autres données selon NF P 01-010 § 5 et commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du produit selon NF P 01-010 § 4.7.2

Les données d'inventaire de cycle de vie qui sont présentées ci-après ont été calculées pour l'unité fonctionnelle définie en 1.1 et 1.2

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

2.1 Consommations des ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1)

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.1)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Consommation de ressources naturelles énergétiques								
Bois	kg	0.0362			0		0.0362	1.81
Charbon	kg	0.0156		3.26 E-05	0		0.0157	0.784
Lignite	kg	0.00187	1.28 E-05		0		0.00188	0.0939
Gaz naturel	kg	0.0404	7.07 E-05	0.000155	0		0.0406	2.03
Pétrole	kg	0.0374	0.00285	0.000221	0		0.0405	2.02
Uranium (U)	kg	2.45 E-06		9.38 E-09	0		2.46 E-06	0.000123
Indicateurs énergétiques								
Energie Primaire Totale	MJ	4.75	0.125	0.0191	0		4.89	245
Energie Renouvelable	MJ	0.378			0		0.378	18.9
Energie Non Renouvelable	MJ	4.37	0.124	0.0188	0		4.51	226
Energie procédé	MJ	2.89	0.125	0.00684	0		3.03	151
Energie matière	MJ	1.86		0.0122	0		1.87	93.4
Electricité	kWh	0.0962	9.79 E-05	0.000328	0		0.0966	4.83

Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles énergétiques et aux indicateurs énergétiques :

Les principales ressources énergétiques consommées sont le gaz naturel, le pétrole et le bois, utilisées majoritairement lors de la phase de production. Elles proviennent notamment de la fabrication des matières premières.

En effet, l'étape de production regroupe notamment les consommations concernant le panneau de polyuréthane ainsi que celles de ses matières premières. Or on constate que les indicateurs énergétiques tels que Energie Primaire Totale et Electricité sont issues à plus de 90% des matières premières : l'activité en elle-même de fabrication des panneaux reste très minoritaire dans la consommation énergétique nécessaire. 3% de l'Energie Primaire Totale est attribuée à l'étape de transport.

- Les indicateurs énergétiques doivent être utilisés avec précaution car ils additionnent des énergies d'origine différente qui n'ont pas les mêmes impacts environnementaux (Se référer de préférence aux flux élémentaires)

2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.2)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Antimoine (Sb)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Argent (Ag)	kg	1.77 E-11	4.57 E-13		0		1.81 E-11	9.07 E-10
Argile	kg	4.34 E-06	1.10 E-07	4.40 E-09	0		4.46 E-06	0.000223
Arsenic (As)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Bauxite (Al ₂ O ₃)	kg	6.65 E-05	8.32 E-08		0		6.66 E-05	0.00333
Bentonite	kg	3.21 E-06	8.90 E-09	1.46 E-08	0		3.23 E-06	0.000162
Bismuth (Bi)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Bore (B)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Cadmium (Cd)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Calcaire	kg	0.00891			0		0.00891	0.445
Carbonate de Sodium (Na ₂ CO ₃)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Chlorure de Potassium (KCl)	kg	0.000275			0		0.000275	0.0137
Chlorure de Sodium (NaCl)	kg	0.0431			0		0.0431	2.15
Chrome (Cr)	kg	7.87 E-07			0		7.87 E-07	3.93 E-05
Cobalt (Co)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Cuivre (Cu)	kg	1.45 E-07			0		1.45 E-07	7.23 E-06
Dolomie	kg	6.77 E-06			0		6.78 E-06	0.000339
Etain (Sn)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Feldspath	kg	1.00 E-05	0		0	0	1.00 E-05	0.000501
Fer (Fe)	kg	4.91 E-05	2.86 E-07	6.15 E-08	0		4.94 E-05	0.00247
Fluorite (CaF ₂)	kg	4.73 E-07	0		0	0	4.73 E-07	2.36 E-05
Gravier	kg	6.48 E-06	2.11 E-06		0	1.44 E-08	8.60 E-06	0.000430
Lithium (Li)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Kaolin (Al ₂ O ₃ , 2SiO ₂ , 2H ₂ O)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Magnésium (Mg)	kg	1.50 E-10	0	7.54 E-13	0	0	1.51 E-10	7.55 E-09
Manganèse (Mn)	kg	4.08 E-10	1.05 E-11		0		4.19 E-10	2.09 E-08
Mercure (Hg)	kg	9.98 E-08	0		0	0	9.98 E-08	4.99 E-06
Molybdène (Mo)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Nickel (Ni)	kg	1.47 E-09	6.13 E-12	1.52 E-12	0		1.48 E-09	7.38 E-08
Or (Au)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Palladium (Pd)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Platine (Pt)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Plomb (Pb)	kg	1.01 E-07		1.22 E-10	0		1.01 E-07	5.07 E-06
Rhodium (Rh)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Rutile (TiO ₂)	kg	2.32 E-10	0	4.78 E-11	0	0	2.80 E-10	1.40 E-08
Sable	kg	5.52 E-05	3.74 E-08		0		5.53 E-05	0.00277
Silice (SiO ₂)	kg	0.000122	0	0	0	0	0.000122	0.00612

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Soufre (S)	kg	0.000128			0		0.000128	0.00638
Sulfate de Baryum (Ba SO ₄)	kg	2.16 E-05	9.42 E-08		0		2.17 E-05	0.00108
Titane (Ti)	kg	3.00 E-10	0	0	0	0	3.00 E-10	1.50 E-08
Tungstène (W)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Vanadium (V)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Zinc (Zn)	kg	8.23 E-07		7.89 E-08	0		9.02 E-07	4.51 E-05
Zirconium (Zr)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matières premières végétales non spécifiées avant	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matières premières animales non spécifiées avant	kg	0	0	0	0	0	0	0
Produits intermédiaires non remontés (total)	kg	8.47 E-05	2.15 E-06	2.43 E-05	0		0.000111	0.00556

Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles non énergétiques :

La principale ressource naturelle non énergétique consommée, à plus de 80%, est le chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel, communément retrouvé dans l'eau de mer et constituant une ressource conséquente sans criticité particulière. Cette consommation trouve son origine dans les 2 principales matières premières du polyuréthane : le polyol et le MDI.

La seconde ressource naturelle consommée (17% environ) est le calcaire, dont plus des 3/4 par le polyol.

2.1.3 Consommation d'eau (prélèvements) (NF P 01-010 § 5.1.3)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Eau : Lac	litre	0	0	0	0	0	0	0
Eau : Mer	litre	0.0177		4.63 E-05	0		0.0177	0.887
Eau : Nappe Phréatique	litre	0.00165			0		0.00165	0.0825
Eau : Origine non Spécifiée	litre	0.304	0.0118		0		0.316	15.8
Eau: Rivière	litre	0.954			0		0.954	47.7
Eau Potable (réseau)	litre	2.17			0		2.17	108
Eau Consommée (total)	litre	3.45	0.0118		0		3.46	173

Commentaires relatifs à la consommation d'eau (prélèvements) :

La consommation totale d'eau a pour origine à plus de 99% l'étape de production, plus précisément pour la fabrication des matières premières. Il s'agit d'eau du réseau potable pour environ 2/3 des prélèvements.

2.1.4 Consommation d'énergie et de matière récupérées (NF P 01-010 § 5.1.4)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Energie Récupérée	MJ	0.0132	0	0	0	0	0.0132	0.660
Matière Récupérée : Total	kg	0.00305			0		0.00306	0.153
Matière Récupérée : Acier	kg	0.000251	2.36 E-06		0		0.000254	0.0127
Matière Récupérée : Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Métal (non spécifié)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Papier-Carton	kg	0.00280	0	0	0	0	0.00280	0.140
Matière Récupérée : Plastique	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Calcin	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Biomasse	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Minérale	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Non spécifiée	kg	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires relatifs à la consommation d'énergie et de matière récupérées :

Le parement est la principale source de matière récupérée, via le papier/carton recyclé utilisé pour sa production.

2.2 Emissions dans l'air, l'eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)

2.2.1 Emissions dans l'air (NF P 01-010 § 5.2.1)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Hydrocarbures (non spécifiés)	g	0.160		0.00109	0		0.161	8.05
Hydrocarbures (non spécifiés, excepté méthane)	g	0.0334	0.0324		0	0.000224	0.0660	3.30
HAP ^a (non spécifiés)	g	9.70 E-05			0		9.70 E-05	0.00485
Méthane (CH ₄)	g	1.40	0.0128	0.00411	0		1.42	70.8
Composés organiques volatils (par exemple, acétone, acétate, etc.)	g	0.125	0	0	0	0	0.125	6.25
Dioxyde de Carbone (CO ₂)	g	147	9.32	0.443	0		157	7 865
Monoxyde de Carbone (CO)	g	0.217	0.0245	0.000780	0		0.243	12.1
Oxydes d'Azote (NO _x en NO ₂)	g	0.417	0.110	0.00110	0	0.000762	0.529	26.4
Protoxyde d'Azote (N ₂ O)	g	0.00117	0.00120		0	8.28 E-06	0.00238	0.119
Ammoniaque (NH ₃)	g	0.00508			0		0.00508	0.254
Poussières (non spécifiées)	g	0.0235	0.00637		0	4.40 E-05	0.0299	1.50
Oxydes de Soufre (SO _x en SO ₂)	g	0.502	0.00416	0.00127	0		0.507	25.4
Hydrogène Sulfureux (H ₂ S)	g	0.000263	1.14 E-06		0		0.000264	0.0132
Acide Cyanhydrique (HCN)	g	7.29 E-07			0		7.30 E-07	3.65 E-05
Acide phosphorique	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés chlorés organiques (en Cl)	g	1.96 E-05			0		1.96 E-05	0.000982
Acide Chlorhydrique (HCl)	g	0.00679	1.41 E-05	1.67 E-05	0		0.00682	0.341
Composés chlorés inorganiques (en Cl)	g	0.0304			0		0.0304	1.52
Composés chlorés non spécifiés (en Cl)	g	0.0159			0		0.0159	0.797
Composés fluorés organiques (en F)	g	6.19 E-07	5.81 E-07		0	4.02 E-09	1.20 E-06	6.02 E-05
Composés fluorés inorganiques (en F)	g	0.00151			0		0.00151	0.0753
Composés halogénés (non spécifiés)	g	0.000318		5.59 E-07	0		0.000319	0.0160
Composés fluorés non spécifiés (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Métaux (non spécifiés)	g	0.000524	9.65 E-06		0		0.000534	0.0267
Antimoine et ses composés (en Sb)	g	4.90 E-07	8.33 E-09		0		4.99 E-07	2.49 E-05
Arsenic et ses composées (en As)	g	7.75 E-07	4.82 E-08		0		8.24 E-07	4.12 E-05
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	7.28 E-07	2.39 E-07		0	1.64 E-09	9.69 E-07	4.84 E-05
Chrome et ses composés (en Cr)	g	2.93 E-05	6.45 E-08		0		2.93 E-05	0.00147

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Cobalt et ses composés (en Co)	g	3.14 E-07	1.14 E-07		0	7.31 E-10	4.29 E-07	2.14 E-05
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	1.15 E-06	1.68 E-07		0	1.10 E-09	1.32 E-06	6.58 E-05
Etain et ses composés (en Sn)	g	1.29 E-08	4.54 E-10		0		1.34 E-08	6.68 E-07
Manganèse et ses composés (en Mn)	g	9.12 E-07	2.12 E-08		0		9.33 E-07	4.67 E-05
Mercure et ses composés (en Hg)	g	1.01 E-05			0		1.01 E-05	0.000503
Nickel et ses composés (en Ni)	g	5.73 E-05	2.14 E-06		0		5.94 E-05	0.00297
Plomb et ses composés (en Pb)	g	3.50 E-06	7.93 E-07		0	5.38 E-09	4.30 E-06	0.000215
Sélénium et ses composés (en Se)	g	4.65 E-07	4.89 E-08		0		5.15 E-07	2.57 E-05
Tellure et ses composés (en Te)	g	0	0	0	0	0	0	0
Zinc et ses composés (en Zn)	g	0.000140	0.000358		0	2.48 E-06	0.000501	0.0251
Vanadium et ses composés (en V)	g	2.02 E-05	8.52 E-06		0	5.84 E-08	2.87 E-05	0.00144
Silicium et ses composés (en Si)	g	0.000319	1.41 E-05		0		0.000333	0.0167

^a HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

NOTE : Concernant les émissions radioactives, ce tableau devra être complété dès que la transposition de la directive européenne Euratom sur les émissions radioactives sera publiée.

Commentaires relatifs aux émissions dans l'air :

Pour près de 98%, les émissions dans l'air sont constituées de dioxyde de carbone. Ces émissions proviennent pour environ 6% de l'étape de transport (combustion du gasoil) et 94 % de l'étape de production. La production des matières premières représentent plus de 95% des émissions de l'étape de production. L'activité du site de production du panneau représente moins de 1% de ces émissions.

2.2.2 Emissions dans l'eau (NF P 01-010 § 5.2.2)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
DCO (Demande Chimique en Oxygène)	g	0.298	0.000421		0	0.0209	0.320	16.0
DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours)	g	0.0559			0	0.00501	0.0609	3.05
Matière en Suspension (MES)	g	0.945			0	0.00584	0.951	47.5
Cyanure (CN-)	g	2.99 E-06	6.11 E-07		0	4.17 E-09	3.60 E-06	0.000180
AOX (Halogènes des composés organiques adsorbables)	g	0.000558			0	0.000167	0.000726	0.0363
Hydrocarbures (non spécifiés)	g	0.0495	0.00432		0	0.00172	0.0556	2.78
Composés azotés (en N)	g	0.0549	0.000394		0	0.00501	0.0603	3.01
Composés phosphorés (en P)	g	0.0136			0		0.0136	0.682

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Composés fluorés organiques (en F)	g	0.00165			0	0.00250	0.00416	0.208
Composés fluorés inorganiques (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés fluorés non spécifiés (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés chlorés organiques (en Cl)	g	0.0177			0		0.0177	0.884
Composés chlorés inorganiques (en Cl)	g	19.6	0.145		0		19.7	985
Composés chlorés non spécifiés (en Cl)	g	0.000117	2.71 E-06		0		0.000119	0.00597
HAP (non spécifiés)	g	2.67 E-06	3.65 E-06		0	2.53 E-08	6.35 E-06	0.000317
Métaux (non spécifiés)	g	0.00524	0.00242		0	0.00335	0.0110	0.551
Aluminium et ses composés (en Al)	g	0.000200	1.47 E-06		0		0.000201	0.0101
Arsenic et ses composés (en As)	g	9.24 E-07	1.18 E-07		0	8.21 E-10	1.04 E-06	5.21 E-05
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	4.52 E-07	1.97 E-07		0	1.36 E-09	6.51 E-07	3.25 E-05
Chrome et ses composés (en Cr)	g	0.000136	6.91 E-07		0		0.000137	0.00685
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	1.60 E-05	4.00 E-07	1.31 E-07	0		1.66 E-05	0.000828
Étain et ses composés (en Sn)	g	1.66 E-09	5.34 E-12		0		1.67 E-09	8.34 E-08
Fer et ses composés (en Fe)	g	0.000740	5.51 E-05		0		0.000795	0.0398
Mercure et ses composés (en Hg)	g	1.40 E-05			0		1.40 E-05	0.000700
Nickel et ses composés (en Ni)	g	0.000211	6.81 E-07		0		0.000212	0.0106
Plomb et ses composés (en Pb)	g	6.43 E-06	1.40 E-07		0		6.57 E-06	0.000329
Zinc et ses composés (en Zn)	g	0.00203			0		0.00203	0.101
Eau rejetée	Litre	0.194	0.000539		0		0.195	9.75

Commentaires sur les émissions dans l'eau :

La fabrication du panneau ne génère pas de rejets dans l'eau. Ceux-ci proviennent des procédés de fabrication de ses matières premières.

2.2.3 Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Arsenic et ses composés (en As)	g	1.86 E-08	4.80 E-10		0		1.91 E-08	9.55 E-07
Biocides ^a	g	0	0	0	0	0	0	0
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	1.07 E-11	2.17 E-13		0		1.09 E-11	5.47 E-10
Chrome et ses composés (en Cr)	g	2.33 E-07	6.01 E-09		0		2.39 E-07	1.20 E-05
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	4.97 E-11	1.10 E-12		0		5.08 E-11	2.54 E-09

Etain et ses composés (en Sn)	g	0	0	0	0	0	0	0
Fer et ses composés (en Fe)	g	9.31 E-05	2.40 E-06		0		9.55 E-05	0.00477
Plomb et ses composés (en Pb)	g	2.27 E-10	5.05 E-12		0		2.32 E-10	1.16 E-08
Mercure et ses composés (en Hg)	g	1.75 E-12	4.00 E-14		0		1.79 E-12	8.93 E-11
Nickel et ses composés (en Ni)	g	7.47 E-11	1.66 E-12		0		7.63 E-11	3.82 E-09
Zinc et ses composés (en Zn)	g	7.00 E-07	1.81 E-08		0		7.18 E-07	3.59 E-05
Métaux lourds (non spécifiés)	g	0	0	0	0	0	0	0

^a Biocides : par exemple, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, etc.

Commentaires sur les émissions dans le sol :

Les émissions dans le sol ne proviennent pas directement de la production du panneau, mais des activités périphériques : transport, production d'énergie, production de certaines matières premières... en sont des exemples. Il s'agit à plus de 98% de Fer et de ses composés.

2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3)

2.3.1 Déchets valorisés (NF P 01-010 § 5.3)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Energie Récupérée	MJ	0.240	0	0.000755	0	0	0.241	12.0
Matière Récupérée : Total	kg	0.000554		5.70 E-07	0		0.000555	0.0277
Matière Récupérée : Acier	kg	1.49 E-07	4.55 E-10		0		1.49 E-07	7.45 E-06
Matière Récupérée : Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Métal (non spécifié)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Papier-Carton	kg	0.000127	0	0	0	0	0.000127	0.00634
Matière Récupérée : Plastique	kg	9.99 E-05	0	0	0	0	9.99 E-05	0.00499
Matière Récupérée : Calcin	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Biomasse	kg	0.000304	0	0	0	0	0.000304	0.0152
Matière Récupérée : Minérale	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Non spécifiée	kg	2.39 E-05	5.14 E-08	5.70 E-07	0		2.45 E-05	0.00122

2.3.2 Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3)

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
							Par annuité	Pour toute la DVT
Déchets dangereux	kg	0.00269	3.77 E-06	4.05 E-06	0		0.00269	0.135
Déchets non dangereux	kg	0.00704		0.0145	0	0.0393	0.0608	3.04
Déchets inertes	kg	0.00761	8.29 E-06		0		0.00762	0.381
Déchets radioactifs	kg	2.68 E-06	1.99 E-06		0	1.38 E-08	4.68 E-06	0.000234

Commentaires relatifs à la production et aux modalités de gestion des déchets

Des déchets sont générés à l'étape de fin de vie (55%), et en quantité plus limitée lors de la mise en œuvre (20%) : les emballages et les chutes liées à la pose, concernant le panneau de polyuréthane et son accessoire. L'étape de production (25%) est également génératrice de déchets, sur le site de production du panneau ainsi qu'en amont (les 2/3 via la fabrication des matières premières).

Concernant les déchets de polyuréthane, la principale destination reste l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND, ou décharge classe II). Il existe des filières de valorisation matière ou énergétique en Europe, mais des freins réglementaires, techniques et économiques ne les rendent pas disponibles en France à l'heure actuelle. Cependant les recherches se poursuivent.

3 Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction selon NF P 01-010 § 6

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément aux indications du § 6.1 de la norme NF P01-010, à partir des données du § 2 et pour l'unité fonctionnelle de référence par annuité définie au § 1.1 et 1.2 de la présente déclaration, ainsi que pour l'unité fonctionnelle rapportée à toute la DVT (Durée de Vie Typique).

N°	Impact environnemental	Valeur de l'indicateur pour l'unité fonctionnelle	Valeur de l'indicateur pour toute la DVT
1	Consommation de ressources énergétiques Energie primaire totale Energie renouvelable Energie non renouvelable	4,89 MJ/UF 0,378 MJ/UF 4,51 MJ/UF	245 MJ 18,9 MJ 226 MJ
2	Epuisement de ressources (ADP)	0,00180 kg équivalent antimoine (Sb)/UF	0,0898 kg équivalent antimoine (Sb)
3	Consommation d'eau totale	3,46 litre/UF	173 litre
4	Déchets solides Déchets valorisés (total) Déchets éliminés : Déchets dangereux Déchets non dangereux Déchets inertes Déchets radioactifs	0,000555 kg/UF 0,00269 kg/UF 0,0608 kg/UF 0,00762 kg/UF 4,68 E-06 kg/UF	0,0277 kg 0,135 kg 3,04 kg 0,381 kg 0,000234 kg
5	Changement climatique	0,188 kg équivalent CO2/UF	9,39 kg équivalent CO2
6	Acidification atmosphérique	0,000895 kg équivalent SO2/UF	0,0448 kg équivalent SO2
7	Pollution de l'air	11,3 m ³ /UF	564 m ³
8	Pollution de l'eau	0,235 m ³ /UF	11,8 m ³
9	Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	0 kg CFC équivalent R11/UF	0 kg CFC équivalent R11
10	Formation d'ozone photochimique	9,08 E-05 kg équivalent éthylène/UF	0,00454 kg équivalent éthylène

4 Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments selon NF P 01-010 § 7

Contribution du produit		Paragraphe concerné	Expression (Valeur de mesures, calculs...)
A l'évaluation des risques sanitaires	Qualité sanitaire des espaces intérieurs	§ 4.1.1	Voir le § correspondant.
	Qualité sanitaire de l'eau	§ 4.1.2	Sans objet.
A la qualité de la vie	Confort hygrothermique	§ 4.2.1	Voir le § correspondant.
	Confort acoustique	§ 4.2.2	Voir le § correspondant.
	Confort visuel	§ 4.2.3	Sans objet.
	Confort olfactif	§ 4.2.4	Voir le § correspondant.

4.1 Informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2)

4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010 § 7.2.1)

Emissions de COV (Composés Organiques Volatils) et formaldéhyde :

Les panneaux de TMS MF sont peu émissifs au regard des études menées avec le laboratoire EUROFINs en 2007. Testées selon les normes de la série ISO16000 selon un scénario « sol », les émissions COV et aldéhydes affichent des valeurs très inférieures aux valeurs de référence des différents protocoles d'interprétation disponibles.

Par exemple (rapport n°762173B),

- le TMS MF 60 mm induit une concentration de moins de $5 \mu\text{g.m}^{-3}$ de COV totaux, soit 40 à 200 fois inférieure aux valeurs de référence.
- pour le cas particulier du formaldéhyde, la mesure réalisée est en-dessous de la valeur de quantification de la méthode utilisée, qui est à moins du tiers de la valeur de référence la plus sévère en Europe ($10 \mu\text{m}^{-3}$).

D'après le laboratoire, l'incertitude de l'analyse s'élève à +/- 20% relatifs.

De plus, la vie en œuvre du produit sous chape ou dalle flottante (conformément aux DTU 26.2/52.1) limite d'autant plus l'impact éventuel du produit sur la qualité sanitaire des espaces intérieurs.

Comportement face à la croissance fongique et bactérienne :

Les essais pour caractériser ce comportement ne font pas encore l'objet d'une harmonisation européenne.

Le développement des microorganismes est fortement lié à l'atmosphère du milieu : excès d'humidité, manque de ventilation. Le TMS MF étant placé sous dalle ou chape flottante, il n'est pas soumis à l'influence fongique et bactérienne.

Emissions radioactives naturelles des produits de construction :

Les composants du TMS MF sont des produits d'origine organique et non minérale, la radioactivité ne peut être que négligeable par rapport à la radioactivité naturelle.

Emissions de fibres et particules :

Aucune fibre n'entre dans la composition du TMS MF.

En ce qui concerne la mise en œuvre du produit, on ne peut considérer l'émission de poussières que lors de la découpe du panneau, au cutter ou à la scie, dont l'impact est négligeable au regard du nombre de coupes nécessaires. La Fiche de Données de Sécurité indique les précautions d'usage.

4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l'eau (NF P 01-010 § 7.2.2)

Sans objet car le TMS MF n'est en contact ni avec l'eau destinée à la consommation humaine, ni avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration dans le sol, la nappe phréatique ni encore avec les eaux de surface.

4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments (NF P 01-010 § 7.3)

4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.1)

Performance thermique :

La fonction-même du TMS MF est d'assurer l'isolation thermique du bâtiment, contribuant à la performance énergétique de celui-ci en limitant les consommations d'énergie pour le chauffer ou le refroidir. La résistance thermique du TMS MF 60 mm est de 2,60 m².K.W⁻¹. La conductivité thermique certifiée ACERMI est de $\lambda=0,023$ W.m⁻¹.K⁻¹.

Comportement à l'humidité :

La perméance à la vapeur d'eau est reprise par le certificat ACERMI du TMS MF : E4.

4.2.2 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.2)

Les propriétés acoustiques n'ont pas été mesurées.

4.2.3 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.3)

Le TMS MF étant destiné à être installé sous dalle ou chape flottante, il ne participe pas à la détermination du confort visuel.

4.2.4 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.4)

L'expérience montre que le TMS MF ne dégage aucune odeur particulière. De plus, il est mis en œuvre sous dalle ou chape flottante.

5 Autres contributions du produit notamment par rapport à des préoccupations d'écogestion du bâtiment, d'économie et de politique environnementale globale

5.1 Ecogestion du bâtiment

5.1.1 Gestion de l'énergie

La fonction-même du TMS MF est d'assurer l'isolation thermique du bâtiment, contribuant à la performance énergétique de celui-ci en limitant les consommations d'énergie pour le chauffer ou le refroidir. La résistance thermique du TMS MF 60mm est de 2,60 m².K.W⁻¹. La conductivité thermique certifiée ACERMI est de $\lambda=0,023$ W.m⁻¹.K⁻¹.

5.1.2 Gestion de l'eau

Sans objet.

5.1.3 Entretien et maintenance

Aucun entretien n'est requis du fait de sa mise en œuvre sous dalle ou chape flottante. La durée de vie du panneau est celle de l'ouvrage dans lequel il est intégré.

5.2 Préoccupation économique

L'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment par la pose d'un isolant limite les puissances d'usage du chauffage ou de la climatisation et donc les dépenses énergétiques du bâtiment.

5.3 Politique environnementale globale

5.3.1 Ressources naturelles

Sans objet.

5.3.2 Emissions dans l'air et dans l'eau

Le TMS MF permet l'amélioration de la performance thermique du bâtiment, limitant à la fois la consommation d'énergie et les émissions des installations de chauffage (CO₂ notamment).

5.3.3 Déchets

Sans objet.

6 Annexe : Caractérisation des données pour le calcul de l'Inventaire de Cycle de Vie (ICV)

Cette annexe est issue du rapport d'accompagnement de la déclaration (cf. Introduction)

6.1 Définition du système d'ACV (Analyse de Cycle de Vie)

Description des flux pris en compte dans le cycle de vie du produit.

6.1.1 Etapes et flux inclus

Production

Sont pris en compte la production et le transport des matières premières et des emballages, la production du panneau et des énergies consommées. La mousse de polyuréthane est un isolant alvéolaire qui est obtenu par la réaction d'un polyol avec du MDI, accompagnée par un agent gonflant et des additifs, entre deux parements.

Transport

Cette étape représente le transport du panneau depuis son site de fabrication jusqu'au négoce puis du négoce au lieu de pose.

Mise en œuvre

Ici on retrouve la production et le transport de l'accessoire, et les déchets générées par les chutes lors de la pose du panneau et de l'accessoire ainsi que par les emballages usagés.

Vie en œuvre

Aucun entretien ni remplacement n'étant nécessaire lors de la vie en œuvre, cette étape n'a pas d'impact.

Fin de vie

Cette étape comprend la mise en décharge des panneaux et accessoires en fin de vie, incluant notamment leur transport.

6.1.2 Flux omis

La norme NF P01-010 permet d'omettre des frontières du système les flux suivants :

- l'éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers
- le département administratif,
- le transport des employés,
- la fabrication de l'outil de production et des systèmes de transport (machines, camions, etc.....).

6.1.3 Règle de délimitation des frontières

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure à 98% selon le paragraphe 4.5.1 de la norme.

Dans le cadre de cette déclaration, le pourcentage des flux remontés est supérieur à 99%.

Les flux non pris en compte dans les tableaux de résultats concernent des matières premières spécifiques que la sollicitation des fournisseurs et la consultation des bases de données n'ont pas permis de documenter parfaitement.

6.2 Sources de données

6.2.1 Caractérisation des données principales

Fabrication

- Année : 2007/2008
- Représentativité géographique : Site de production de Saint Julien du Sault (89) en France.
- Représentativité technologique : Le site de production est représentatif de la technologie employée en Europe.
- Source : Données obtenues sur site via le logiciel de gestion et la collecte d'informations spécifiques en production.

Transport

- Année : 2007
- Représentativité géographique : Produits distribués sur l'ensemble du territoire français.
- Représentativité technologique : Transport par route modélisé selon la norme NF P01-010 et le fascicule FD P01-015.
- Source : Estimation du trajet moyen entre site de production et négoce par la cellule transport (450 km), prise en compte de l'hypothèse du fascicule FD P01-015 pour la distance négoce-chantier (30 km).

Mise en œuvre

- Année : 2007/2008
- Zone géographique : France
- Source : Estimations par enquête de la Direction Commerciale du taux de chute (3%).

Fin de vie

- Année : 2007
- Zone géographique : France
- Source : Prise en compte de l'hypothèse du fascicule FD P01-015 pour la distance chantier-traitement des déchets non dangereux (30 km).

6.2.2 Données énergétiques

A renseigner si les données utilisées sont différentes de celles qui figurent dans le fascicule de document AFNOR FD P 01-015.

Modèle électrique

Concernant la consommation du site de production des panneaux, le module DEAM™ « 401 Electricity (France, 2004) : Production » d'Ecobilan a été utilisé, dont la source est l'International Energy Agency (Electricity information 2006) et le Laboratorium für Energiesysteme ETH (Zurich 1996).

6.2.3 Données non-ICV

Les données non-ICV sont issues de la société EFISOL. Concernant les émissions de composés organiques volatils et du formaldéhyde, les résultats sont issus de tests réalisés avec le laboratoire EUROFINS.

6.3 Traçabilité

Y .GAILLARD
Responsable Santé Sécurité Environnement Produit
EFISOL
N°1 ZI
89 330 ST JULIEN DU SAULT - France